



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL 756 TRANSFER

DESCRIZIONE

Film adesivo senza supporto.

DATI TECNICI

Adesivo	Base acrilica a solvente
Liner	Carta bisiliconata; marrone

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale (senza Liner)	mm	0,050	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	9,5	PSTC 101
Resistenza alla temperatura	°C	80°C (130°C brevi periodi)	=

APPLICAZIONI

Film adesivo senza supporto multiuso particolarmente adatto all'utilizzo in cartotecnica, fai-da-te, ufficio, artigianato e industria in genere. Ottima adesione su vari tipi di materiale (carte, cartoni, stoffe, pelli, metalli, materiali plastici, legno, laminati, ecc.). Disponibile nelle versioni con anello da 1" utilizzabile solo con l'apposito dispenser applicatore, e con anello da 3".

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo acrilico a solvente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elevata consistenza grazie alle micro fibre di vetro ✓ Alta adesività 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ottima tenuta su materiali diversi ✓ Resistente all'invecchiamento ✓ pH neutro
Nastro transfer (senza supporto)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estremamente conformabile alle irregolarità delle superfici di applicazione ✓ Spessore contenuto al minimo grazie all'assenza del supporto 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Versatile ✓ Più facile da utilizzare rispetto ad un collante tradizionale

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

DS021IT_REV03_756TRANSFER

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.