

LASER PHOTO LL 200 *

Grammatura	Spessore	Lucido %	Grado di bianco D65/10°	Umidità relativa
ISO 536 TAPPI T410 Gr./mq.	ISO534 TAPPI T411 Micron	ISO 8254-1 TAPPI 480	ISO 11475 CIE	TAPPI T502 %
200 +/- 4%	149 +/- 4%	75 +/- 5	119 +/- 3	50 +/- 7

Gennaio 2018

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.