

NS. 1012/10  
1212/50

## SCHEDA TECNICA CARTA ONDULATA

### Onde a/b/d GG 44

#### Carta ondulata GG 44

**Onda - a** - spessore mm 4      maggiorazione 50%  
**Onda - b** - spessore mm.3      maggiorazione 35%  
**Onda - d** - spessore mm.2,5      maggiorazione 45%

NS. 1012/50

Carta copertina - G 4 – carta riciclata gr,195 m2  
Carta onda - G 4 – carta riciclata gr,195 m2 + magg  
gr/mq 488 grammatura totale -  
Tolleranza grammatura + - 5%  
Collante - Amido diluito in acqua

**Carta Grigia G 4** – Idonea all'imballaggio di frutta ed ortaggi interi freschi o refrigerati ai sensi del D.M. 18/06/1979 – idoneo ai sensi del D.M. 30/05/2001 n°267 aggiornamento del D.M 21/03/1973

#### Agenti chimici pericolosi

Piombo: < 0,1 mg/Kg  
Cadmio: < 0,1 mg/Kg  
Mercurio: < 0,05 mg/Kg  
Cromo VI: < 0,5 mg/Kg  
Esente da PCB

Fibre >60% in peso sul secco  
Cariche assenti  
Sostanze ausiliarie < 2% in peso sul secco

Durante la produzione non sono aggiunte cariche coloranti

Durante la produzione è aggiunto Solfato di calcio

Nel ciclo produttivo la carta viene a contatto con agenti antischiuma costituiti da dispersione di miscele di alcoli grassi facilmente biodegradabili: >60% BOD/COD in 28 giorni, che non vengono trattenuti nel prodotto finito

Smaltimento – in discariche controllate –  
in impianti di termodistruzione