

## COPY TINTA [160 g/m<sup>2</sup>]

Carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. di legno proveniente da boschi, i cui responsabili attuano i principi e le misure per garantire una gestione sostenibile delle foreste. FSC MIXED CoC 000010  
 Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione conformemente alla norma ISO 9706.  
 Il prodotto è idoneo per fotocopiatrici, stampanti laser ed ink-jet. Disponibile nei colori indicati nel listino nei toni intensi e tenui.

Uncoated paper, made with 100% of bleached pulp E.C.F. manufactured from trees, whose producers comply with methods and policy to guarantee a sustainable management of forest. FSC MIX CoC 000010  
 The product is Acid Free, with alkaline reserve, guaranteeing long life according to ISO 9706.  
 This product is suitable for photocopiers, laser prints, ink-jet. Available in the colours quoted in our price list in the dark and light tones.

CARATTERISTICHE - PROPERTIES	METODOLOGIA - METHOD	U.M.	TARGET	Min.	Max.
Umidità Assoluta Moisture Content	UNI EN 20287 E.d.P.	%		3,7	5,3
Grammatura Grammage	UNI EN ISO 536 I.O. 10 P44 004	g/m <sup>2</sup>	<b>160,0</b>	155,0	165,0
Spessore Thickness	UNI EN 20534 I.O. 10 P44 005	microns		196,0	212,0
Assorbimento acqua [Cobb] Water absorptiveness [Cobb]	UNI EN 20535 I.O. 10 P44 010	g/m <sup>2</sup>			34,0
Ruvidità [Bendtsen] Roughness [Bendtsen]	UNI 7626-2 I.O. 10 P44 007	ml/1'		150,0	350,0